



Ficha técnica  
**TEXTFLOCK R-SF**

Pasta ligante para estampación de escarchas, purpurinas.

### **1. CARACTERISTICAS**

Excelente solidez al frote y lavado.  
Buena aplicación.  
Buena elasticidad.  
No altera los colores de escarchas o purpurinas.

### **2. ESPECIFICACIONES**

Aspecto:	Pasta semiespesa
Color:	Blanquinoso
pH :	5,8-6,8
Viscosidad Brookfield (DV-E)	
Sp. 4 25°C. 6 rpm:	29-36.000 cps.
Tiempo de polimerización:	A 140-160°C. Durante 3- 4 minutos

### **3. APLICACIÓN**

La pasta se presenta lista para su uso.  
Escarcha y purpurina: La adición recomendada de estos productos al TEXTFLOCK R-SF es de 1 a 100-150 gr/kg máximo según el efecto deseado.  
Las mallas que se recomiendan para cada aplicación son:  
-34-29 hilos purpurina y escarcha 004.  
-10-8 hilos escarchas 008.  
-escarchas mayores de 008 deben palmearse con FLOCATEX-SF(base agua) o TEXPLAST BASE E SF(plastisol). (Siempre es mejor la utilización de plastisol para palmear escarchas si es posible ya que la adherencia es mayor).

### **4. OBSERVACIONES**

Para evitar que se desprendan las partículas, se debe asegurar una perfecta polimerización, tal y como se ha especificado.

### **5. ALMACENAJE Y DURACIÓN**

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 6 meses a partir de su fecha de fabricación.

### **6. GARANTIA**

Se garantiza la calidad constante del producto, declinando toda la responsabilidad de una aplicación inadecuada.

Fecha actualización: 01.09.09

[www.sociedadeuropatextil.com](http://www.sociedadeuropatextil.com)

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com