



Ficha técnica
TEXLAKCOLOR SF

Gama de lacas coloreadas de alto rendimiento de color .

1. CARACTERISTICAS

Gran facilidad de secado.
Excelente solidez al frote y al lavado.
Buen poder cubriente.
Gran rendimiento del color.
Excelente elasticidad.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Pasta espesa
Color:	coloreado según referencia
pH :	8,0-9,7
Viscosidad Brookfield (DV-E)	
Sp. 4 25°C. 6 rpm. (Dil.agua 20%):	2-17.000 cps.
Tiempo de polimerización:	A 140-160°C. de 3-4 minutos.

3. APLICACIÓN

La pasta se presenta lista para su uso. Si fuera necesario diluir la laca con una cantidad de 10-15gr/Kg de TEX-CAT 30 en el caso que su viscosidad fuera muy elevada.
En el caso que las temperaturas de trabajo sean muy altas se recomienda añadir un retardante para evitar el tapado de pantallas TEXMOL CONC en una proporción de 10-15gr/Kg

4. OBSERVACIONES

Las pantallas a utilizar serán de 43-34hilos.(para tejidos elásticos , conviene utilizar malla 34 para asegurarse de conseguir un deposito de tinta adecuado con buena cubrición y elasticidad del producto).
En caso de doble estampación no estampar lacas de diferentes familias una sobre otra , ya que al no tener la misma composición no se puede garantizar la solidez.Todas las pastas y lacas de estampación TEXBLANC y TEXLAK se pueden mezclar para conseguir una amplia gama de calidad de acabados.
Para limpieza de la pasta en estado húmedo, emplear agua; una vez seca hay que recurrir al empleo de disolventes.

5. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 6 meses a partir de su fecha de fabricación.

6. GARANTIA

Se garantiza la calidad constante del producto, declinando toda la responsabilidad de una aplicación inadecuada.

Fecha actualización: 01.09.09

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com