

OPTAFILM

Descripción

Fecha de Revisión: 7-11-2013

Sistema de tintas Base Agua formuladas para una variedad de aplicaciones en película.

Aplicación

Prensa: Aplicación Flexográfica con rasqueta y dos rollos
Anilox: 3.0 BCM (Línea)
1.5 BCM (Proceso)
Sustrato: Película (PVC, PET-G, PET, PLA, BOPP)
Velocidad típica de Prensa: 125 - 400 Pies / Minuto
Notas: Buena resistencia al calor y al agua, al raspado y adherencia.
Balanceada para el uso en el sistema "INK MISER" y respaldado por nuestro QVS, Sistema de Verificación de Calidad. Puede ser catalizado.

Almacenamiento y Manejo

Fecha de expiración máxima de 6 meses de la fecha de fabricación. Después de abrir, usar lo antes posible. Proteger de congelamiento, calor y exposición al sol. Es posible el incremento de viscosidad si se almacena incorrectamente o por periodos largos de tiempo. Evitar la mezcla con otros barnices o agua al lavado.

Propiedades Típicas

pH 9.2 – 9.8
Viscosidad: 15 - 20" (3 Zahn)

La información y los datos contenidos en este documento se consideran precisos y fiables. Sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de uso. Debido a que ACTEGA WIT, Inc. no puede conocer todos los usos que le den a los productos o las condiciones en que se usen. No se ofrece ninguna garantía en relación a la aptitud y conveniencia de estos productos para un uso particular o propósito. Se debe de probar exhaustivamente cualquier uso propuesto de nuestros productos y de forma independiente la conclusión de un desempeño satisfactorio en la aplicación. Del mismo modo, si la forma en que se utilizan nuestros productos requiere la aprobación o autorización del gobierno deben obtenerlo. ACTEGA WIT, Inc. garantiza solamente que los productos cumplen con las especificaciones. No hay ninguna garantía de comerciabilidad o aptitud para su uso ni ninguna otra garantía expresa o implícita. La garantía para el usuario y la única responsabilidad de ACTEGA WIT, Inc. se limita a la devolución del precio del importe o a la sustitución de todo producto mostrado otro al garantizado. ACTEGA WIT, Inc. no asume responsabilidades por daños incidentales o emergentes de cualquier tipo. Las sugerencias de uso no deben tomarse como estímulo para infringir ninguna patente.

@ Copyright 2013 ACTEGA WIT, Inc.

ACTEGA WIT, Inc. 125 Technology Dr. Lincolnton, NC 28092 USA Phone 704.735.8282 Fax 704.732.6333

A member of  **ALIANA**

Línea de Producto

WOL101044	Process Yellow
WOL205398	Process Magenta
WOL307359	Process Cyan
WOL044461	Process Black

Linea de Colores

WOL101042	Yellow	WOL205396	Rubine
WOL101043	Orange	WON205397	Rhodamine Red
WOL205395	Warm Red	WON307355	Purple
WOL307357	Process Blue	WOL058125	Green
WOL307358	Reflex Blue	WOL044462	Jet Black
WOL307356	Violet	WOL044438	Mixing Black

Igualación de colores especiales sobre su solicitud

Aditivos

UVG010938	Universal WB reducer	<i>Reduce viscosidad y fuerza del color (Max. 5% adicional)</i>
WVO011583	Transwhite/extender	<i>Reduce la fuerza del color</i>

Desecho

Tintas y barnices incluyendo lavado de prensa no debe de ser desechado en ningún sistema de drenaje sin antes revisar las regulaciones locales. Desecho apropiado puede involucrar tratamiento en planta o el ser removido por un agente de desechos autorizado.

Requerimientos de Regulación

Hoja con el Material de Seguridad (MSDS) será entregada con las cargas de los productos y/o solicitadas.

Datos con calidad de Aire disponibles a solicitud.

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos usado para todas las etiquetas.

La información y los datos contenidos en este documento se consideran precisos y fiables. Sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de uso. Debido a que ACTEGA WIT, Inc. no puede conocer todos los usos que le den a los productos o las condiciones en que se usen. No se ofrece ninguna garantía en relación a la aptitud y conveniencia de estos productos para un uso particular o propósito. Se debe de probar exhaustivamente cualquier uso propuesto de nuestros productos y de forma independiente la conclusión de un desempeño satisfactorio en la aplicación. Del mismo modo, si la forma en que se utilizan nuestros productos requiere la aprobación o autorización del gobierno deben obtenerlo. ACTEGA WIT, Inc. garantiza solamente que los productos cumplen con las especificaciones. No hay ninguna garantía de comerciabilidad o aptitud para su uso ni ninguna otra garantía expresa o implícita. La garantía para el usuario y la única responsabilidad de ACTEGA WIT, Inc. se limita a la devolución del precio del importe o a la sustitución de todo producto mostrado otro al garantizado. ACTEGA WIT, Inc. no asume responsabilidades por daños incidentales o emergentes de cualquier tipo. Las sugerencias de uso no deben tomarse como estímulo para infringir ninguna patente.

@ Copyright 2013 ACTEGA WIT, Inc.

ACTEGA WIT, Inc. 125 Technology Dr. Lincolnton, NC 28092 USA Phone 704.735.8282 Fax 704.732.6333

A member of  ALIANA